



Удалитель автоэмалей APS-A10n

Описание

Удалитель автоэмалей (смывка) APS-A10n – идеально подходит для удаления различных лакокрасочных покрытий с кузова автомобилей. Остатки смывки легко удаляются растворителем АЛТ 602/218.

Спецификация:

Внешний вид: вязкая жидкость желтого цвета.

Вязкость: тиксотропная жидкость.

Фасовка: жестяной баллон, масса нетто: 500г.

Способы нанесения: наносится кистью, наливом, валиком, может наноситься с помощью аппарата безвоздушного нанесения.

Толщина нанесения: 0,5-1 мм.

Примерный расход при нанесении кистью: 300-900 г/кв. м.

Время экспозиции: 5-60 минут.

Разбавление: возможно нанесение по влажной поверхности.

Температура применения:

рабочая от -5 до +35°C,

оптимальная от +15 до +30°C.

Коррозионная активность: безопасна для большинства поверхностей.

Температура хранения: от -25 до +25°C.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.



Инструкция по применению:

Перед нанесением удалителя автоэмалей поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя. При наличии растрескавшейся старой краски её рекомендуется зачистить с помощью щетки или струей воды при помощи аппарата высокого давления. Эти меры могут существенно сократить расход и время срабатывания удалителя автоэмалей APS-A10n. Перед применением протестируйте удалитель автоэмалей на небольшом участке обрабатываемой поверхности. Изолируйте те участки поверхности, которые не должны подвергаться контакту со средством, например, с помощью металлического скотча. Перед использованием удалителя автоэмалей APS-A10n рекомендуется его перемешать. Открывать аккуратно!

Нанесение с помощью кисти, валика, наливом: удалитель автоэмалей APS-A10n наносится равномерным слоем, без разрывов и выдерживается на поверхности до растрескивания или вспучивания лакокрасочного покрытия. При нанесении кистью, для снижения испарения активных компонентов, наносить в одно-два движения и стараться не оставлять бороздок от кисти. При нанесении распылением рекомендуется безвоздушный метод. После вспучивания ЛКП выдержать состав на поверхности еще 10-15 мин. Если на поверхности остаются участки с не удаленным лакокрасочным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное лакокрасочное покрытие удаляется шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата высокого давления. Не оставлять смывку на поверхности более чем на 90 минут.

Промывка поверхности:

Поверхность следует промыть моющим растворителем АЛТ602/218. Дальнейшая подготовка поверхности к окраске согласно инструкции на ЛКМ.

Меры предосторожности:

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты: органов дыхания - респираторы, глаз - герметичные очки, рук - защитные перчатки. При попадании средства в глаза - немедленно промыть под струей холодной воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу, промыть холодной водой.

Условия хранения:

Смывка должна храниться в герметичной таре, вертикально при температуре, указанной в спецификации. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от источников открытого огня, отопительных приборов. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей. Гарантийный срок хранения: см. спецификацию.